

## SELECCIÓN Y DATOS DE ESPECIFICACIÓN

<b>Tipo</b>	Epoxy Novolaca
<b>Descripción</b>	Novocoat SC3100 HT Lining es un revestimiento Epoxy Novolaca 100% sólidos para pisos, contención secundaria, ductos de humos, tuberías y tanques de almacenamiento a granel. Densamente reticulado, resiste el contacto de ácidos orgánicos, cáusticos y petroquímicos, mientras que las cargas cerámicos ofrecen mayor resistencia a la abrasión y la temperatura.
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente resistencia a una amplia gama de ácidos y cáusticos.</li> <li>• Baja tasa de permeabilidad para el servicio de revestimiento de tanques</li> <li>• Sin disolventes: 100% sólidos</li> <li>• Se puede aplicar con Airless de una succión</li> <li>• Rápido retorno a servicio (24 horas a 25°C para servicio de inmersión en hidrocarburos)</li> </ul>
<b>Usos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pisos y trincheras en áreas de procesos químicos</li> <li>• Áreas de contención secundaria</li> <li>• Soportes y bases para equipos de proceso</li> <li>• Intercambiadores de calor y placas de tubos</li> <li>• Revestimientos internos de tuberías y recipientes</li> </ul>
<b>Color</b>	Gris claro, rojo
<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Espesor de película seca (EPS)</b>	2 – 3 capas de 10 – 12 milésimas de pulgada cada una 3 – 4 capas de 10 – 12 milésimas de pulgada cada una para altas temperaturas/servicio químico severo
<b>Contenido de sólidos</b>	99 – 100% por volumen

## SUBSTRATOS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

<b>Todos</b>	El sustrato debe estar limpio, seco y libre de contaminantes.
<b>Acero</b>	<p>Inmersión: SSPC-SP 10/NACE 2 Cercano a metal blanco con perfil de anclaje de 2.5 – 3.5 milésimas de pulgada.</p> <p>No inmersión: SSPC-SP 6/NACE 3 Limpieza comercial con perfil de anclaje de 1.5 – 3.0 milésimas de pulgada, SSPC-SP 2/SSPC-SP 3 limpieza manual/ mecánica son adecuadas para ambientes moderados.</p> <p>Auto imprimante sobre acero.</p>
<b>Unidades de concreto o losas de concreto</b>	El concreto debe curarse 28 días a 24°C y 50% de humedad relativa o equivalente. Preparar superficies de acuerdo con ASTM D4258 Limpieza de superficies de concreto y limpieza de concreto con abrasivo ASTM D4259. Vacíos en superficies de concreto puede requerir relleno. Juntas de mortero debe curarse un mínimo de 15 días. Imprima con Novocoat SC1100 Concrete Primer.

**Superficie previamente pintada** Consulte al departamento de servicio técnico de ErgonArmor.

## MEZCLA Y ADELGAZADOR

<b>Proporción</b>	3A:1B por volumen
<b>Mezclado</b>	Mezcle con herramienta mecánica por separado, luego combine y mezcle nuevamente. No mezcle kits parciales.
<b>Adelgazador</b>	Brocha: hasta 12.8 oz/gal (10%) con diluyente Novocoat TH1710 Rodillo: hasta 12,8 oz/gal (10%) con diluyente Novocoat TH1710
<b>Vida útil</b>	30 minutos a 24°C  La vida útil es más corta a temperaturas más altas. Un volumen mayor de material mezclado tendrá una vida útil más corta que un volumen menor.
<b>Limpieza</b>	MEK o acetona

## GUÍA DE APLICACIÓN

<b>Brocha y rodillo</b>	Es posible que se requieran varias capas para obtener apariencia, espesor de película seca y cubriente adecuado. Evite el cepillado o rodillado excesivo. Para obtener mejores resultados, aplique en los primeros 10 minutos de mezcla a 24°C.
<b>Brocha</b>	Brocha de cerdas medianas
<b>Rodillo</b>	Cubierta de rodillo sintético de pelo corto con núcleo fenólico

## SEGURIDAD

<b>Seguridad</b>	Las mezclas y aplicaciones de este producto presentan ciertos riesgos. Lea y siga la información, precauciones e instrucciones de primeros auxilios en las etiquetas de cada producto y las hojas de datos de seguridad antes de usar.
<b>Ventilación</b>	Proporcione una circulación de aire completa durante y después de la aplicación hasta que el material haya curado cuando se use en áreas cerradas.

## TIEMPO DE CURADO Y PARA RECUBRIR

TEMPERATURA	RECUBRIR MÍNIMO	RECUBRIR MÁXIMO	REGRESAR AL SERVICIO (INMERSIÓN EN HIDROCARBURO)
10°C	8 horas	24 horas	7 días
25°C	3 horas	12 horas	24 horas
60°C	Not recommended		4 horas
Secado al tacto 4 horas a 25°C			

El retorno al servicio varía según la carga. Consulte con el servicio técnico de ErgonArmor para obtener orientación.

## EMBALAJE Y RENDIMIENTO TEÓRICO

**Rendimiento teórico** 14.86 metros cuadrados por galón a 10 mils  
12.35 metros cuadrados por galón a 12 mils  
Considere un factor de pérdida.

**Tamaños de envase** Gris claro, caja con 4 kits de 1 kg  
Cada kit de 1 kg incluye:  
- Parte A Resina gris claro, tarro de 0.8 kg  
- Parte B Endurecedor, tarro de 0.2 kg  
- Pala para mezclar y cepillo para limpiar  
Item #: M-SC3110-QTCS-01

Gris claro, caja con 10 kits de 1 kg  
Cada kit de 1 kg incluye:  
- Parte A Resina gris claro, tarro de 0.8 kg  
- Parte B Endurecedor, tarro de 0.2 kg  
Item #: M-SC3110-10QTPK-01

Kit Gris claro, 3.5 L  
- Parte A Resina Gris claro, Cubeta de 2.6 L  
- Parte B Endurecedor, Botella de 0.8 L  
Item #: M-SC3110-1GLKT-01

Kit Gris claro, 15 L  
- Parte A Resina gris claro, cubeta de 11 L  
- Parte B Endurecedor, cubeta de 3.8 L  
Item #: M-SC3110-4GLKT-01

Rojo, caja con 4 kits de 1 kg  
Cada kit de 1 kg incluye:  
- Parte A Resina gris claro, tarro de 0.8 kg  
- Parte B Endurecedor, tarro de 0.2 kg  
- Pala para mezclar y cepillo para limpiar  
Item #: M-SC3140-QTCS-01

Rojo, caja con 10 kits de 1 kg  
Cada kit de 1 kg incluye:  
- Parte A Resina gris claro, tarro de 0.8 kg  
- Parte B Endurecedor, tarro de 0.2 kg  
Item #: M-SC3140-10QTPK-01

Rojo, kit de 3.4 L  
- Parte A Resina Roja, cubeta de 2.6 L  
- Parte B Endurecedor, cubeta de 0.8 L  
Item #: M-SC3140-1GLKT-01

Rojo, kit de 14.5 L  
- Parte A Resina roja, cubeta de 10.7 l  
- Parte B Endurecedor, cubeta de 3.8 L  
Item #: M-SC3140-4GLKT-01

Rojo, unidad a granel de 200 gal (757 L)  
Ordene 3 tambores Parte A y 1 tambor Parte B por separado  
- Parte A Resina Roja, 50 gal (189 L) Tambor  
- Parte B Endurecedor, tambor de 50 gal 189 L  
Item #: M-SC3100B-DRUM-01

**Almacenamiento y vida útil** Mantenga el producto en su empaque original y vida útil sellado hasta que esté listo para usar. La vida útil estimada es de 12 meses cuando se almacena en una área seca a 21°C. La vida útil real puede variar según las condiciones de almacenamiento.

Si hay alguna duda con respecto a la calidad de los componentes, verifique la reactividad antes de su uso. Consulte al servicio técnico de ErgonArmor para obtener ayuda.

## PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

MÉTODO DE PRUEBA	SISTEMA	RESULTADOS
Adherencia en seco ASTM D4541	Chorro abrasivo 1 capa	>3,000 psi
Adherencia en húmedo ASTM D4541	Chorro abrasivo 1 capa	>3,000 psi
Resistencia a la abrasión ASTM D4060 1000 ciclos, rueda CS17 1000 g de carga	Chorro abrasivo 1 capa	65 mg de pérdida 0.5 mil de pérdida
Resistencia a la compresión ASTM C109		10,000 – 13,000 psi
Dureza ASTM D2240	Chorro abrasivo 1 capa	84 Shore D

## RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

SERVICIO	TEMPERATURA MÁXIMA
Seco, continuo	149°C
Seco, no continuo	177°C
Bajo aislamiento	149°C

Las limitaciones de temperatura variarán con la carga. Consulte con el servicio técnico de ErgonArmor para obtener orientación.

La decoloración y la pérdida de brillo ocurren por encima de los 93°C pero no afectan el funcionamiento.

Rev 02/2021

### TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

Si bien las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones contenidas en este documento se basan en información que nuestra empresa cree que es confiable, nada de lo contenido en este documento constituirá una garantía, expresa o implícita, con respecto a los productos y/o servicios descritos en este documento y dichas garantías se rechazan expresamente. Recomendamos que el posible comprador o usuario determine de forma independiente la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Ninguna declaración, información o recomendación con respecto a nuestros productos, ya sea contenida en este documento o comunicada de otra manera, será legalmente vinculante para nosotros a menos que se establezca expresamente en un acuerdo escrito entre nosotros y el comprador/usuario. Para conocer todos los términos y condiciones de venta, visite [ergonarmor.com](http://ergonarmor.com).